

Shtock професійна клей-піна для кріплення ізоляційних плит до фасадів, фундаменту. Має відмінні склеювальні та герметизуючі властивості. Добре зчіплюється з пінополістиролом і мінеральними поверхнями.

Область застосування. Застосовується для кріплення теплоізоляційних плит, підвіконь і панелей. Має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів: бетону, цегли, штукатурки, деревини, металу і т.д., за винятком поліетилену, тефлону.

Спосіб застосування.

- Перед застосуванням витримати балон при кімнатній температурі (близько +20 °C) не менше 12 годин.
- Ретельно збовтати балон (орієнтовно 30-40 сек).
- Зняти ковпачок та прикрутити пістолет до балона.
- Робоче положення балона — «ДНОМ ВГОРУ».
- Поверхні, на які наноситься піна, повинні бути чистими і незапорошеними.
- Вони можуть бути вологі, але не покриті льодом або інеем.
- Рекомендується зволожити поверхню.
- Зволоження поверхні зменшує час затвердіння.
- Швидкість виходу регулюється натисканням на курок.
- Наносити на поверхню вертикальними смужками діаметром 2-3 см з інтервалом 15-20 см.
- Плити прикласти до поверхні протягом 2-3 хвилин після нанесення клею і рівномірно притиснути.
- Щілини і стики, що залишилися між плитами, заповнити клеєм.
- Від'єднання балона від пістолета до повного використання не рекомендується.
- Очищення пістолета необхідне у тому разі, якщо перерва у використанні складає більше одного місяця.

Зберігання. Термін зберігання 15 місяців з дати виготовлення, зазначеної на дні балона. Зберігати тільки у вертикальному положенні клапаном вгору в сухому прохолодному приміщенні при температурі від +5 °C до +30 °C в упаковці виробника. Порушення умов зберігання КЛЕЙ-ПІНИ може призвести до погіршення робочих властивостей продукції до закінчення гарантійного терміну.

Дата виготовлення вказана на дні балона.

Містить 4,4'-дифенілметан-диізоціанат. Клас горючості B2 по DIN 4102-1.

НЕБЕЗПЕЧНО! Шкодить при ковтанні. Викликає подразнення шкіри. Може викликати алергічну шкірну реакцію. При вдиханні може викликати алергічні або астматичні симптоми або ускладнення дихання. Шкідливе при вдиханні. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Імовірно викликає рак. Може завдавати шкоди органам в результаті тривалої або багаторазової дії. Містить під тиском: Вибухонебезпечно при нагріванні. Легкозаймисті аерозолі. Викликає серйозне подразнення очей. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати при собі упаковку продукту або маркувальний знак. Зберігати в місці, недоступному для дітей. Берети від тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. - Не курити. Не розпилювати на відкрите полум'я чи інші джерела загоряння. Не протикати і не спалювати, навіть після використання. Після роботи ретельно вимити руки. Користуватися захисними рукавичками/захисним одягом/засобами захисту очей/обличчя. У разі потраплення в очі: Обережно промити очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо ви користуєтесь ними й це легко зробити. Продовжити промивання очей. Берети від сонячного проміння і не піддавати дії температур понад 50 °C/122 °F. Відалити вміст/контейнер відповідно до чинного законодавства з переробки відходів. 4,4' метилендифеніл диізоціанат, ізомери і гомологи.

Виробник / Производитель
КРИМЕЛТЕ
Таллінн, Естонія
+372 605 9300

10

Піна-клей

Shtock профессиональная клей-пена для крепления изоляционных плит к фасадам, фундаментам. Имеет отличные клеящие и герметизирующие свойства. Хорошо сцепляется с пенополистиролом и минеральными поверхностями.

Область применения. Применяется для крепления теплоизоляционных плит, подоконников и панелей. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, металлу и т.д., за исключением полиэтилена, тефлона.

Способ применения.

- Перед применением выдержать баллон при комнатной температуре (около +20 °C) не менее 12 часов.
- Тщательно взболтать баллон (ориентировочно 30-40 сек).
- Снять колпачок и прикрутить пистолет к баллону. Рабочее положение баллона — «ДНОМ ВВЕРХ».
- Поверхности, на которые наносится пена, должны быть чистыми и непьюльными.
- Они могут быть влажные, но не покрыты льдом или инеем.
- Рекомендуется увлажнить поверхность.
- Увлажнение поверхности уменьшает время затвердевания.
- Скорость выхода регулируется нажатием на курок.
- Наносить на поверхность вертикальными полосками диаметром 2-3 см с интервалом 15-20 см.
- Плиты приложить к поверхности в течение 2-3 минут после нанесения клея и равномерно прижать.
- Щели и стыки, которые остались между плитами, заполнить клеем.
- Отсоединение баллона от пистолета до полного использования не рекомендуется.
- Очистка пистолета необходима в том случае, если перерыв в использовании составляет более одного месяца.

Хранение. Срок хранения 15 месяцев с даты изготовления, указанной на дне баллона. Хранить только в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном помещении при температуре от +5 °C до +30 °C в упаковке производителя. Нарушение условий хранения клей-пены может привести к ухудшению рабочих свойств продукцией до истечения гарантийного срока.

Дата изготовления указана на дне баллона.

Содержит 4,4'-дифенілметан-диізоціанат. Класс горючести B2 по DIN 4102-1.

ОПАСНО! Может причинить вред при проглатывании. При попадании на кожу вызывает раздражение. При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию. При вдыхании может вызвать аллергическую реакцию. Вредно при вдыхании. Может вызвать раздражение верхних дыхательных путей. Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания. Может поражать органы. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/специальное средство защиты глаз/лица (тип указывает производитель/поставщик). ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C. Утилизировать содержимое и/или его контейнер с помощью системы сортировки мусора, установленного в Вашем городе. 4,4'-метилендифеніл диізоціанат, ізомери і гомологи.



Продукт	Піна-клей
Призначення	Кріплення теплоізоляційних плит, підвіконь і панелей
Сумісні матеріали	Цегла, бетон, метал, дерево, гіпсокартон
Несумісні матеріали	Поліетилен, поліпропілен, тефлон, силікон
Термін придатності	15 місяців з дати виготовлення
Об'єм	Об'єм балона 1000мл Вміст балона 750мл Вихідний об'єм до 12 м ²

Штоц

750ml e 1000

www.shtock.com.ua



(3105)280217

MKR_3105_SHTOC_PINA_KLEI_10_750ml

COLORS: 4

PMS 489, 7685, 485, BLACK

Date

Approved by

Signature