

Виконання робіт

і ро обі атор о а о необхідно наносити пензлем, валиком, щіткою або розпиленням. Залежно від стану поверхні гідро обізатор може наноситися в один або два шари. За необхідності основу можна занурити в розчин. На поверхнях темного кольору, та з вкрапленнями кольорових металів може створювати білий наліт, який легко видаляється сухою ганчіркою. Рекомендовано проводити попередні тестування. Інструменти слід відразу ж після застосування промити водою.

Умови зберігання

У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях із постійною температурою від +5 °С до +30 °С. і відносній вологості повітря 80% При транспортуванні берегти від заморожування!

Термін придатності

12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

Технічні характеристики

Склад:	розчин силікантів і лужних металів
Колір:	блакитний, після висихання прозорий
Температура застосування:	від +5°С до +35°С
Час висихання до ступеня 3, при температурі 20 °С і відносній вологості повітря 60%:	від 4 до 6 годин
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари:	близько 100
Густина:	1,01г/мл
Витрата:	0,1-0,3л/м2