

F3 Mattlatex Фарба стійка до миття



Властивості

- легке нанесення та висока покривна здатність;
- дозволяє стінам "дихати";
- високий ступінь білизни;
- стійка до миття та стирання;
- зносостійка.

Опис продукції

Інтер'єрна матова латексна фарба стійка до стирання та миття для стін та стелі.

Сфера застосування

Використовується для внутрішніх робіт. Може застосовуватись в приміщеннях з підвищеною вологістю. Утворює стійку до миття, паропроникну, матову поверхню на стінах та стелі. Призначена для фарбування штукатурки, бетону, цегли, гіпсових поверхонь, також ДВП, ДСП, шпалер.

Підготовка основи

Підготовка основи здійснюється згідно з ДБН В.2.6-22-2001 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, залишки вапняної побілки, покриття на клейовій і масляній основі, інші забруднення ретельно видалити. Міцні алкідні та олійні покриття зашкурити і знепилити. Нерівності вирівняти шпаклівкою. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Вологість цементних поверхонь не повинна перевищувати 4%, гіпсових поверхонь - 1%. Гігроскопічні і крейдянні поверхні, оштукатурені ділянки обробити ґрунтовкою посиленою Shtock G2.

Виконання робіт

Перед використанням ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком або розпилювачем (включаючи безповітряний метод). Фарбування поверхонь в одній площині повинно проводитися без перерв в роботі. При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 0,66-0,79 мм і тиск 160-180 бар. При нанесенні методом повітряного розпилення розводити водою до 5% і використовувати сопло 2-4 мм. Витрата на один шар - 120-150 г/м². В залежності від зернистості основи. Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.

Час висихання до нанесення наступного шару - 1-2 години при температурі основи +20 °С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах термін висихання може змінитися. Повну міцність і здатність сприймати механічні навантаження покриття набуває через 28 днів. Не фарбувати при температурі поверхні чи повітря нижче +5 °С і відносній вологості повітря більше 80%.

Умови зберігання

У фірмовій герметичній упаковці в сухих приміщеннях за температури від +5 °С до +30 °С. Уникати попадання прямих сонячних променів на тару. Не допускати заморожування!

Термін придатності

18 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

Технічні характеристики

Склад:	акрилова дисперсія, діоксид титану, функціональні добавки, мінеральні наповнювачі, вода
Колір:	база А - білий
Гранично допустима концентрація летких речовин:	< 30 г/л
Ступінь глянцеу:	матова згідно DIN EN 13300
Клас стирання:	2 згідно DIN EN 13300
Густина:	1,4 ± 0,03 кг/л
Витрата:	120 - 150 г/м ²
Фасування:	3,5 кг; 7 кг; 14 кг.
Колерування:	можливе машинним методом за системою Shtock Colour System